SØRBØ INDUSTRIBESLAG

Teknisk Datablad

Sørbø Interiørfug

PRODUKTBESKRIVELSE:

Sørbø Interiørfug er en fleksibel og overmalbar fugemasse med lang åpningstid.

Interiørfug benyttes til innvendige fuger i f eks gipsvegger, rundt vinduer og dører mm.

Sørbø Interiørfug har en smidig og lettarbeidelig, fast konsistens, som gir muligheter for veldig gode sluttresultat. Interiørfug kan overmales med de fleste vannbaserte malinger.

Interiørfug herder via luftens naturlige fuktighet, til en fleksibel fuge som kan oppta temperatur- og fuktrelaterte bevegelser.

Sørbø Interiørfug er luktfri, nøytral og uten tinn og phthalater.

FYSISKE/KJEMISKE DATA

FUGEMASSE	
Type	SMP. 1-komponent
Fungicidbeh.	Nei
Konsistens	Pastøs, thixotropisk masse
Volumvekt	ca 1,33 kg/liter
Holdbarhet	1 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring
LIMFUGE	
Overmalbar	Ja
Hardhet	20-30 Shore A (ISO 868)
Elastisitet	+/- 20%
Bestandighet	Temperatur: ca -20°C til +80°C God motstand mot alifatiske løsemidler, olje, fett, fortynnede uorganiske syrer og baser. Ikke bestandig mot konsentrerte syrer og klorete organiske løsemidler.

SØRBØ INDUSTRIBESLAG

Teknisk Datablad

Sørbø Interiørfug

BRUKSANVISNING

Dimensjonering av fuger

For fugearbeid der Sørbø Interiørfug brukes bør fugen dimensjoneres slik at den frie fugebevegligheten er under +/- 20%. For å kunne oppnå maksimal fugebevegelse bør fugens bredde være minimum 6mm og maksimum 30mm. Bunnfyll benyttes i riktig dimensjon for å sikre 3 fugesider. Fugedybden er normalt halve av fugebredden, smale fuger legges som regel kvadratiske.

Forberedelse av materialene

Fugeflatene skal være rene, tørre, uten fett, støv og løse partikler. Interiørfug kan benyttes uten primer på tørre overflater slik som glass, metaller, malte overflater og pussete flater. For optimal vedheft anbefales det å bruke primer på tette plater som rust-fritt stål, og på porøse flater som murstein og betong.

Det kan alltid være variasjoner i hvordan ulike byggematerialer oppfører seg. Vi anbefaler alltid at det gjennomføres tilstrekkelig med vedheftsforsøk før igangsettelse av oppgaver/prosjekt.

Malte overflater

Linolje- og alkydmalte overflater kan forårsake gulning av Interiørfug.

Brukstemperatur

Sørbø Interiørfug kan påføres ved temperaturer fra +5° til +40°C, og en relativt luftfuktighet på minimum 30%.

Påføring

Patronens fugespiss skjæres med et skrått snitt, som er litt mindre enn fugen sin bredde. Benytt en egnet fugesprøyte/pistol for påføring. Bruk gjerne påføringsverktøy og glattemiddel for et perfekt resultat.

Herding

Hinnedannelse:	>30 minutter ved 23°C og 50% RF
Herdetid:	7-8mm/uke ved 23°C og 50% RF

Fugemassen herder langsommere ved lavere temperatur og lavere luftfuktighet

Etterbehandling

Etter herding kan Interiørfug overmales med de fleste vann- og epoxymalingstyper. Vi anbefaler at det gjennomføres en test på forhånd.

Rengjøring

Verktøy rengjøres og fugemasse fjernes. Bruk gjerne Sørbø Wipes eller terpentin. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med vann og såpe.

Denne informasjonen er basert på omfattende laboratorieforsøk, som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulig produkt og arbeidsmetode til sitt prosjekt. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås ved produktets bruk. Opplysningerne i dette tekniske produktdatabladet er retningsgivende, typiske verdier, og er ikke produktspesifikasjoner. Vi henviser forøvrig til produktets sikkerhertsdatablad, samt våre alminnnelige salgs- og leveringsbetingelser.

TRONDHEIM. Brøttemsvegen 103, 7093 Tiller.
Telefax 73 95 66 31

STAVANGER. Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger.
Telefax 51 44 43 51

www.sorboindustribeslag.no